

# POLESINE LINER 2

## Typical Characteristics

TEST	UNIT	NOMINAL BASIS WEIGHT						STANDARD
<b>Grammatura +/- 3%</b> <i>Basis weight</i>	g/m <sup>2</sup>	110	115	120	140	160	180	ISO 536
<b>Umidità +/- 5%</b> <i>Moisture</i>	%	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	EN 20287
<b>SCT-CD +/- 5%</b>	kN/m	1.90	2.00	2.05	2.35	2.60	2.75	ISO 9895
<b>Indice di scoppio +/- 5%</b> <i>Index bursting</i>	kPa m <sup>2</sup> /g	2.40	2.40	2.40	2.40	2.40	2.30	ISO 2758
<b>RCT-CD +/- 5%</b>	kN/m	0.85	0.90	0.95	1.20	1.40	1.60	ISO 12192
<b>COBB 60" +/- 10%</b>	g/m <sup>2</sup>	30	30	30	30	30	30	ISO 535
<b>Permeabile all'aria (metodo Gurley)</b> <i>Air permeable (Gurley method)</i>				35 – 40 sec.				ISO 5636/5

Campioni prelevati secondo norme EN-ISO 186. Test effettuati in laboratorio condizionato a 23°C +/- 1°C e U.R. 50% +/- 2% secondo norme EN-ISO 187.

I valori sono garantiti solamente se verificati con i metodi di controllo indicato e non dedotti mediante formule di correlazione.

*Samples taken according to norm EN-ISO 186. Test conditions: 23°C +/- 1°C and 50% +/- 2% R.H. according to norm EN-ISO 187.*

*The verification of the values is guaranteed only if tests are carried out according to the indicated standards and not calculated by correlation formulas.*

Data  
Date

**01/12/2025**

Verificate dal Resp. Qualità  
Verified by Quality Manager

Approvate dal Resp. Vendite  
Approved by Sales Manager

**Baruffaldi Cristiano**

**Scantamburlo Roberto**

### CARTIERE DEL POLESINE S.p.A.

Sede Legale e Stabilim.: 45017 Loreo (RO) - Viale Stazione, 1 - Tel. +39 0426 922 299 - Fax +39 0426 922 295  
 Uff. Amm.vi e Stabilim.: 45010 Adria (RO) - Loc. Smergoncino, 1 - Tel. +39 0426 922 211 - Fax +39 0426 922 222  
 Cap. Soc. € 50.000.000,00 - Cod. Fisc. / Reg. Imp. RO n. 00184940278 - Partita IVA 01148340290  
 PEC: cartieredelpolesinespa@legalmail.it - www.cartieredelpolesine.it - info@cartieredelpolesine.it

