

POLESINE WELLENSTOFF

Typical Characteristics

TEST	UNIT	NOMINAL BASIS WEIGHT						STANDARD
Grammatura +/- 3% <i>Basis weight</i>	g/m ²	90	100	110	120	140	175	ISO 536
Umidità +/- 5% <i>Moisture</i>	%	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	EN 20287
CMT 30-MD +/- 5%	N	155	170	185	215	260	315	EN-ISO 7263
RCT-CD +/- 5%	kN/m	0.60	0.70	0.78	0.85	1.10	1.35	ISO 12192
SCT-MD +/- 5%	kN/m	2.80	3.00	3.30	3.50	4.00	4.75	ISO 9895
SCT-CD +/- 5%	kN/m	1.55	1.60	1.75	1.90	2.15	2.60	ISO 9895
Permeabile all'aria (metodo Gurley) <i>Air permeable (Gurley method)</i>				35 – 40 sec.				ISO 5636/5

Campioni prelevati secondo norme EN-ISO 186. Test effettuati in laboratorio condizionato a 23°C +/- 1°C e U.R. 50% +/- 2% secondo norme EN-ISO 187.

I valori sono garantiti solamente se verificati con i metodi di controllo indicato e non dedotti mediante formule di correlazione.

Samples taken according to norm EN-ISO 186. Test conditions: 23°C +/- 1°C and 50% +/- 2% R.H. according to norm EN-ISO 187.

The verification of the values is guaranteed only if tests are carried out according to the indicated standards and not calculated by correlation formulas.

Data
Date

01/01/2026

Verificate dal Resp. Qualità
Verified by Quality Manager

Approvate dal Resp. Vendite
Approved by Sales Manager

Baruffaldi Cristiano

Scantamburlo Roberto

CARTIERE DEL POLESINE S.p.A.

Sede Legale e Stabilim.: 45017 Loreo (RO) - Viale Stazione, 1 - Tel. +39 0426 922 299 - Fax +39 0426 922 295
 Uff. Amm.vi e Stabilim.: 45010 Adria (RO) - Loc. Smergoncino, 1 - Tel. +39 0426 922 211 - Fax +39 0426 922 222
 Cap. Soc. € 50.000.000,00 - Cod. Fisc. / Reg. Imp. RO n. 00184940278 - Partita IVA 01148340290
 PEC: cartieredelpolesinespa@legalmail.it - www.cartieredelpolesine.it - info@cartieredelpolesine.it

